

Product information

Vigor is a classic collection of wool rich moquette fabrics, instantly recognizable from their bold graffiti inspired signature style. The collection features practical designs and colors, with a luxurious wool rich handle providing comfort, appearance retention and durability for the bus and motorcoach markets.

Contact

UK Head Office: +44 (0)1924 490491

USA: 616 288 0655

Australasia: +61 3 9832 0624

www.camirafabrics.com



Technical information

US

Composition

Pile: 83% Wool, 17% Nylon
Ground: 100% Cotton

Width

59 - 61 inches

Weight

24 1/4 oz/sq yd

Thickness

0.165 ± 0.012 inches (BS 4051)

Breaking load

Warp: 650N min Weft: 650N min
(BS EN ISO 13934-1)

Extension at break

5-15% (BS EN ISO 13934-1)

Burst strength

1000kN/m2 min (BS EN ISO 13938-1)

Abrasion Resistance

80,000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947)

Flammability

Reg. 118
EEC Directive 95/28/EEC
Composite:
BS EN 1021 - 1:1994 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:1994 (match)
BS 7176 : 1995 (Medium Hazard)
BS 5852 : 2006 Ignition Source 5
BS 5852 : 2006 Ignition Source 7
(when FR treated)

Light Fastness

6 (BS EN ISO 105 B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 4 Dry: 4 (BS EN ISO 105 X12)

Acid / Alkali Perspiration

Change in shade: 4/5 Staining: 4
(BS EN ISO 105 E04)

Shampoo (BS 1006 UK-TB)

Shade change: 4 max
Staining wool: 4 max
Staining cotton: 4 max

Maintenance

Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

Color Matching

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

ES

Composición

Superficie: 83% Lana, 17% Nylon
Sustrato: 100% Cotton

Ancho

59 - 61 pulgadas

Peso

24 1/4 oz/sq yd

Espesor

0.165 ± 0.012 pulgadas (BS 4051)

Resistencia a la tracción

Urdimbre: 650N min Trama: 650N min
(BS EN ISO 13934-1)

Extensión a la ruptura por tracción

5-15% (BS EN ISO 13934-1)

Resistencia a la rotura

1000kN/m2 min (BS EN ISO 13938-1)

Resistencia a la abrasión

80,000 Martindale ciclos
(BS EN ISO 12947)

Inflamabilidad

Reg. 118
EEC Directive 95/28/EEC
Composite:
BS EN 1021 - 1:1994 (cigarillo)
BS EN 1021 - 2:1994 (cerilla)
BS 7176 : 1995 (Medium Hazard)
BS 5852 : 2006 Ignition Source 5
BS 5852 : 2006 Ignition Source 7 (estando con tratamiento FR)

Solidez a la luz

6 (BS EN ISO 105 B02)

Solidez al rozamiento

Húmedo: 4 Seco: 4 (BS EN ISO 105 X12)

Transpiración ácida / alcalina

Variaciones de tintada: 4/5 Manchas: 4
(BS EN ISO 105 E04)

Champú (BS 1006 UK-TB)

Variaciones de tintada: 4 max
Manchas en tejidos de lana: 4 max
Manchas en tejidos de algodón: 4 max

Limpieza

Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.

Continuidad de colores

Cada tintada puede tener pequeñas variaciones en el tono dentro de las tolerancias comerciales aceptadas.

Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

F

Composition

Surface: 83% Laine, 17% Nylon
Couche inférieure: 100% Cotton

Largeur

59 - 61 pouces

Poids

24 1/4 oz/sq yd

Epaisseur

0.165 ± 0.012 pouces (BS 4051)

Résistance à la traction

Chaîne: 650N min Trame: 650N min
(BS EN ISO 13934-1)

Allongement à la rupture par traction

5-15% (BS EN ISO 13934-1)

Résistance à l'éclatement

1000kN/m2 min (BS EN ISO 13938-1)

Résistance à l'abrasion

80,000 Martindale tours
(BS EN ISO 12947)

Fiammability

Reg. 118
EEC Directive 95/28/EEC
Composite:
BS EN 1021 - 1:1994 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:1994 (allumette)
BS 7176 : 1995 (Medium Hazard)
BS 5852 : 2006 Ignition Source 5
BS 5852 : 2006 Ignition Source 7 (si traitement FR)

Solidité à la lumière

6 (BS EN ISO 105 B02)

Solidité au frottement

Mouillé: 4 Sec: 4 (BS EN ISO 105 X12)

Transpiration Acid / Alkaline

Dégorgement: 4/5 Tâches: 4
(BS EN ISO 105 E04)

Shampooing (BS 1006 UK-TB)

Changement de teinte: 4 max
Tâche sur laine: 4 max
Tâche sur coton: 4 max

Nettoyage

Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement..

Standardisation des coloris

Variations de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.

Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusives de Camira Fabrics Limited.

camira

style with substance

www.camirafabrics.com


Vigor




Transport




Year guarantee




BAC309



BAE309




BAU309




BAF309




BAG309




BAA309



BAD309




BAB309



BAC313




BAN313




BKA315



BAN314




BAE314



BAC314



BAG314



BAP314